

Ailette®430瞬干胶

2025年11月

产品描述

Ailette®430™ 具有以下产品特性：

技术	氰基丙烯酸酯
化学类型	甲基氰基丙烯酸酯
外观 (未固化)	透明无色液体
组分	单组分 - 无需混合
粘度	低
固化	湿度
应用	粘合
主要基材	金属、橡胶和塑料

Ailette®430™ 是一种通用粘合剂，尤其适用于金属基材的粘合。

商业产品描述 AA-3097：

Ailette®430™ 已通过商业产品描述 AA-3097 的认证。注：此为区域性认证。请联系您当地的技术服务中心以获取更多信息和说明。

未固化材料的典型特性

25 °C 时的比重	1.1
粘度, 锥板法, mPa·s (cP):	
温度: 25 °C, 剪切速率: 3,000 s ⁻¹	60 至
90 粘度, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
主轴 1, 转速 30 rpm,	闪点: 70
至 110 ^{LMS} (液体甲基丙烯酸酯) - 参见安全数据表 (SDS)	

典型固化性能

在正常情况下，大气中的水分会引发固化过程。虽然在相对较短的时间内即可达到完全的功能强度，但固化过程至少需要 24 小时才能完全达到耐化学性和耐溶剂性。

固化转速与基材的关系

固化的固化速率取决于所用基材。表格

下图显示了在 22 °C / 50% 相对湿度下，不同材料达到的粘合时间。该时间定义为达到 0.1 N/mm² 剪切强度所需的时间。


粘合时间 (秒) :	
钢 (脱脂)	20 至 40
铝	30 至 60
重铬酸锌	40 至 70
氯丁橡胶	<10
丁腈橡胶	<10
ABS	10 至 30
PVC	30 至 70
聚碳酸酯	20 至 70
酚醛树脂	10 至 30

固化转速与粘接间隙的关系

固化的固化速率取决于粘接间隙。较细的粘接线会导致较高的固化转速，增加粘接间隙会降低固化的固化速率。

固化速度与湿度

固化的固化速率取决于环境相对湿度。下图显示了丁腈橡胶在不同湿度水平下随时间推移的拉伸强度。



固化速度与活化剂对比

如果由于间隙过大导致固化速率过长，则在表面上涂覆活化剂可以提高固化的固化速率。但是，这可能会降低粘接的极限强度，因此建议进行测试以确认效果。

固化材料的典型性能

22 °C 下固化 24 小时

物理性能:

热膨胀系数, ISO 11359-2, K1 100×10^{-6}

热导率系数, ISO 8302, W/(m·K) 0.1

玻璃化转变温度, ASTM E 228, 165 °C

电性能:

介电常数 / 损耗因子, IEC 60250:

0.1 kHz 2.65 / <0.02

1 kHz 2.75 / <0.02

10 kHz 2.75 / <0.02

体积电阻率, IEC 60093, Ω·cm 10×10^{15}

表面电阻率, IEC 60093, Ω 10×10^{15}

介电击穿强度, IEC 60243-1, kV/mm 25

固化材料的典型性能

粘合性能

22 °C 下固化 24 小时

搭接剪切强度, ISO 4587:

钢 (喷砂处理)

牛·毫米² 20 至 30
(psi) (2,900 至 4,350)

铝 (喷砂处理)

牛·毫米² 15 至 22
(psi) (2,175 至 3,190)

重铬酸锌

牛·毫米² 4 至 12
(psi) (580 至 1,740)

ABS

牛·毫米² 6 至 20
(psi) (870 至 2,900)

PVC

牛·毫米² 6 至 20
(psi) (870 至 2,900)

聚碳酸酯

牛·毫米² 5 至 20
(psi) (725 至 2,900)

酚醛树脂

牛·毫米² 5 至 15
(psi) (725 至 2,175)

氯丁橡胶

牛·毫米² 5 至 15
(psi) (725 至 2,175)

丁腈橡胶

牛·毫米² 5 至 15
(psi) (725 至 2,175)

拉伸强度, ISO 6922:

钢 (喷砂处理)

牛·毫米² 12 至 25
(psi) (1,740 至 3,625)

丁腈橡胶

牛·毫米² 5 至 15
(psi) (725 至 2,175)

"T"剥离强度, ISO 11339: 钢 (脂)

牛·毫米 <0.5
(磅/英寸) (<2.8)

22 °C 下固化 30 秒 拉伸强度,

ISO 6922:

丁腈橡胶

N/mm² $\geq 5.0^{\text{LMS}}$
(psi) (≥ 870)

典型环境耐受性


22 °C 下固化 1 周

搭接剪切强度, ISO 4587: 低

碳钢 (喷砂处理)


热强度

在指定温度下测试



热老化

在指定温度下老化, 并在 22 °C 下测试



耐化学性/耐溶剂性

在指定条件下老化, 并在 22 °C 下测试。

环境	°C	初始强度百分比		
		100 h	500 h	1000 h
机油	40	100	100	100
汽油	22	95	95	95
乙醇	22	100	100	100
异丙醇	22	100	100	100
氟利昂 TA	22	95	95	95
1,1,1-三氯乙烷	22	95	95	95
温度/湿度 95% RH	40	70	50	40
聚碳酸酯上 95% RH 的耐热性/耐湿性	40	100	100	100

一般信息

本产品不建议用于纯氧和/或富氧系统, 也不应作为氯或其他强氧化剂的密封剂。有关本产品的安全操作信息, 请参阅安全数据表 (SDS)。

使用方法:

1. 为获得最佳性能, 粘接表面应清洁且无油脂。
2. 本产品在粘接薄间隙 (0.05 毫米) 中性能最佳。
3. 多余的粘合剂可用 Ailet® 清洁溶剂、硝基甲烷或丙酮溶解。

Ailet®材料规格

LMS 日期为 2025 年 9 月 1 日。每批次的测试报告均包含指定性能的测试结果。LMS 测试报告包含根据客户规格选择的特定质量控制测试参数。此外, 我们已实施全面的控制措施, 以确保产品质量和一致性。特殊的客户规格要求可通过爱乐特质量部门进行协调。

储存

将产品储存在未开封的容器中，并置于干燥处。储存信息可能标注在产品容器标签上。

最佳储存温度：2 °C 至 8 °C。低于 2 °C 或高于 8 °C 的储存温度可能会对产品性能产生不利影响。从容器中取出的产品在使用过程中可能受到污染。请勿将产品放回原容器中。爱乐特和公司对已受到污染或在非上述条件下储存的产品不承担任何责任。如需更多信息，请联系您当地的技术服务中心或客户服务代表。

换算

$$({}^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = {}^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{英寸 } \mu\text{m}$$

$$/ 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{磅}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{磅/}$$

$$\text{英寸 } \text{N/mm}^2 \times 145$$

$$= \text{磅/平方英寸 兆帕}$$

$$\times 145 = \text{磅/平方英}$$

$$\text{寸 } \text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 =$$

$$\text{磅/英寸 } \text{N}\cdot\text{m} \times 0.738$$

$$= \text{磅/英尺}$$

$$\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{盎}$$

$$\text{司/英寸 mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$

注意：

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息，包括产品使用建议和应用，均基于我们截至本 TDS 发布之日对产品的了解和经验。产品可能具有多种不同的应用，并且您的环境中的应用和工作条件也可能有所不同，而这些因素超出我们的控制范围。因此，爱乐特不对我们的产品是否适用于您使用产品的生产工艺和条件，以及预期用途和结果承担责任。我们强烈建议您事先进行试验，以确认我们产品的适用性。

除另有明确约定外，对于技术数据表中的信息或任何其他关于相关产品的书面或口头建议，我们不承担任何责任，但因我方疏忽造成的人身伤亡以及任何适用的强制性产品责任法项下的任何责任除外。

免责声明：

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息，包括产品使用建议和应用，均基于我们截至本 TDS 发布之日对该产品的了解和经验。因此，爱乐特不对其产品是否适用于您所采用的生产工艺和条件，以及预期用途和结果承担责任。我们强烈建议您事先进行试验，以确认我们产品的适用性。

除另有明确约定外，对于技术数据表中的信息或任何其他关于相关产品的书面或口头建议，我们不承担任何责任，但因我方疏忽造成的人身伤亡以及任何适用的强制性产品责任法项下的任何责任除外。

本文所含数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于我们无法控制的他人所采用的方法所获得的结果，我们概不负责。用户有责任确定本文提及的任何生产方法是否适合其用途，并采取必要的预防措施，以保护财产和人员免受处理和使用过程中可能存在的任何危险。鉴于上述情况，爱乐特公司特此声明，对于因销售或使用其产品而产生的任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，概不承担任何责任。爱乐特公司特此声明，对于任何类型的间接或附带损害，包括利润损失，概不承担任何责任。本文对各种工艺或组合物的讨论不应被解释为保证其不受他人专利的约束，也不应被解释为根据任何可能涵盖此类工艺或组合物的爱乐特公司专利授予的许可。我们建议每位潜在用户在使用其拟使用的应用之前，以本文数据为指导进行测试。本产品可能受一项或多项美国或外国专利或专利申请的保护。

